

# FLEXANE PRIMERS

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

	<u>Инвентарный No.</u> 15980 15985	<u>Размер упаковки</u> FL-10 112 г FL-20 112 г
Описание	Flexane Primers обеспечивают максимально хорошее присоединение (прилипание) всех продуктов марки Flexane к подложке.	
Рекомендуемое применение	<ul style="list-style-type: none"> <li>Наносится на металлы, бетон, резину, дерево, стекловолокно и ранее нанесенный материал Flexane.</li> </ul>	

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Таблица подбора Flexane Primer		FL-10	FL-20
	Металл, сухой (адгезия менее 8.75 Н/мм)	Один слой	Второй слой
	Металл, сухой (адгезия менее 8.75 Н/мм)	Первый слой	Второй слой
	Металл, погружаемый в воду	Первый слой	Второй слой
	Бетон		Один слой
	Резина		Один слой
	Отвердевший Flexane		Один слой
	Дерево		Один слой
	Стекловолокно		Один слой

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ

Подготовка поверхности	<p><b>Очистка резины</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Если резиновая поверхность маслянистая или жирная, воспользуйтесь очистительными средствами Devcon Fast Cleaner 2000 Spray/Cleaner Blend 300 и наждачной бумагой для очистки поверхности.</li> <li>После проведения рекомендуемого способа обезжиривания проведите грубую шлифовку (16 или 24 зерно) резиновой поверхности для обеспечения хорошего 'профиля поверхности'. Таким образом, удаляются масла и загрязнения, попавшие в поверхностные резиновые слои.</li> <li>Крупнозернистый шлифовальный круг (16 или 24 зерно) прекрасно подходит для придания шероховатости любой резиновой поверхности.</li> </ul> <p><b>Очистка металла</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Если металлическая поверхность маслянистая или жирная, используйте очистительные средства Devcon Fast Cleaner 2000 Spray/Cleaner Blend 300 для очистки поверхности.</li> <li>После данного рекомендуемого способа очистки проведите обработку пескоструйным аппаратом для обеспечения хорошего 'поверхностного профиля'. Масла и загрязнения обычно оказываются вкрапленными в поверхностные слои и не смываются при обезжиривании. Используйте для данной обработки зернистость 24 - 40 или крупнозернистый абразив.</li> <li>Если использование пескоструйной обработки подложки невозможно, воспользуйтесь</li> </ul>
------------------------	--

крупнозернистой наждачной бумагой (зернистость 60 или крупнозернистая) для получения необходимой обработки поверхности.

- Всегда старайтесь проводить ремонт как можно скорее после очистки подложки во избежание окисления или быстрой коррозии. Незамедлительное покрытие металла средством FL-10 Primer предотвратит металлическую поверхность от коррозии.

#### Очистка бетона

- Бетон, будучи очень пористым веществом, требует проведения многостадийной очистки. Обезжирьте обрабатываемый участок средствами Devcon Fast Cleaner 2000 Spray/Cleaner Blend 300 и промойте. Для быстрой и эффективной очистки используйте моечную машину или пароочиститель. Тщательно высушите пол перед нанесением грунтовки Primer и средства Flexane.

#### Нанесение

Многие случаи применения технологии Devcon's Flexane оказались неудачными по причине того, что технические специалисты не использовали соответствующие грунтовки для приклеивания Flexane к подложке. Существует две различные системы грунтовок, используемые при нанесении Flexane, например:

- **Металлические поверхности:** Используйте 2 слоя покрытия грунтовки Devcon's FL-10 Primer для покрытия всех металлических подложек, включая нержавеющую сталь и алюминий.
- **Резиновые поверхности:** Используйте грунтовку Devcon's FL-20 Primer для покрытия всех типов ненаполненной (бессажевой) резины, неопрена и вулканизированных уретанов.
- **Иммерсионные (погружаемые) подложки:** Используйте обе грунтовки Primers FL-10 и FL-20 для покрытия любых металлических подложек, которые будут при использовании погружаться в любые водные растворы. Сначала нанесите грунтовку FL-10 Primer и оставьте высыхать в течение 60 минут. Следующим слоем нанесите покрытие FL-10 Primer. Оставьте высыхать в течение 30 минут перед нанесением материала Flexane.
- **Бетон:** Для покрытия бетонных подложек используйте грунтовку Devcon's FL-20 Primer. Бетон является очень пористым материалом, поэтому для достижения необходимого прилипания может потребоваться нанесение нескольких слоев грунтовки FL-20 Primer. Между нанесением дополнительных слоев грунтовки Primer высушивайте нанесенный слой в течение 30 минут.
- **Дерево и стекловолокно:** Используйте грунтовку Devcon's FL-20 Primer на всех деревянных поверхностях. Для грунтовки древесины хвойных пород необходимо нанесение двух слоев Primer из-за ее абсорбционных характеристик.

Необходимо отметить, что нанесение двух слоев грунтовки FL-10 Primer на металлические поверхности улучшает прилипание по сравнению с грунтовкой, состоящей из одного слоя. Каждый контейнер грунтовки Flexane Primer покрывает площадь примерно 1 квадратный метр.

Для получения информации по другим типам подложек, пожалуйста, проконсультируйтесь в компании ITW Devcon по поводу ассортимента грунтовок Primers и правильных методик их нанесения.

#### Срок годности и хранение

При неиспользовании в течение длительного времени грунтовки Devcon Primer's FL-10 и FL-20 следует хранить в прохладном сухом месте. Срок годности грунтовок FL-10 составляет 2 года со срока изготовления, грунтовки FL-20 – 1 год со срока изготовления, при хранении в оригинальных (заводских) контейнерах при комнатной температуре (22°C).

---

Меры предосторожности	Для получения полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности обращения с продуктом ознакомьтесь с соответствующим паспортом безопасности продукта перед его использованием.
Гарантия	Компания ITW Devcon заменит любой продукт с обнаруженными дефектами. Так как хранение, эксплуатация и применение данного продукта осуществляется вне нашего контроля, мы не несем ответственности за полученные результаты.
Дискламация (отказ от ответственности)	<p>Вся информация, представленная в данном паспорте, основана на наших лабораторных испытаниях и не предназначена для проектирования. Компания ITW Devcon не дает никаких заверений или гарантий относительно представленных данных.</p> <p>Для получения информации о продукте, посетите сайт компании ITW Devcon <a href="http://www.devconeuropa.com">www.devconeuropa.com</a>, для получения технической поддержки, пожалуйста, звоните по телефонам: +44 (0) 870 458 7388 (Великобритания) или +49 431 718830 (Германия).</p>